

QuickPrime™ Plus

1. Omschrijving

Firestone QuickPrime™ Plus is een primer die gebruikt wordt om RubberGard EPDM en compatibele ondergronden te reinigen en voor te behandelen in zones waar QuickSeam™ producten, Pourable Sealer en/of Lap Sealant verwerkt worden. De primer activeert het oppervlak van het membraan en is noodzakelijk voor de kwaliteit van de naadverbinding. QuickPrime Plus wordt aangebracht met een QuickScrubber™ of QuickScrubber™ Plus schuurspons en houder.



2. Voorbereiding

De te behandelen ondergrond waarop QuickPrime Plus wordt aangebracht moet zuiver, droog, vrij van vreemde materialen, talk en vuil zijn. Reiniging vooraf met Splice Wash kan noodzakelijk zijn. Reinig het te bewerken oppervlak met een borstel of een zuivere doek. Het product dient voor en tijdens gebruik goed te worden omgeroerd om een uniforme mix te verkrijgen zonder sedimenten op de bodem. Als het product gedurende langere tijd aan lagere temperaturen werd blootgesteld (< 15°C), dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

3. Verwerking

De QuickPrime Plus wordt aangebracht met het QuickScrubber of QuickScrubber Plus schuursponsje en houder in lange heen- en weergaande bewegingen en met een middelmatige tot zware druk tot de oppervlakken donkergrijs worden, zonder strepen of ophopingen van primer. Laat het voorbehandelde oppervlak volledig drogen (meestal minder dan 10 minuten) alvorens QuickSeam producten aan te brengen. Raadpleeg de Firestone richtlijnen voor meer informatie betreffende de installatie.

4. Verbruik

Met 1 gallon kan u volgende oppervlakken bewerken:

- Algemeen: tussen 18 en 23 m² (éénzijdige applicatie)
- Standaard naadverbinding met 76 mm (3") Splice Tape: 60 lm – 2 zijden
- B.I.S.-naad met 152 mm (6") Splice Tape: 45 lm – 2 zijden
- QuickSeam R.M.A. Strip: 55 lm - 1 zijde
- QuickSeam RPF Strip: 60 lm - 1 zijde
- QuickSeam SA Flashing: 35 lm - 1 zijde
- QuickSeam FormFlash 152 mm (6"): 90 lm – 1 zijde
- QuickSeam FormFlash 229 mm (9"): 60 lm – 1 zijde
- QuickSeam FormFlash 305 mm (12"): 45 lm – 1 zijde
- QuickSeam FormFlash 450 mm (18"): 35 lm – 1 zijde
- QuickSeam Flashing 127 mm (5"): 100 lm – 1 zijde
- QuickSeam Batten Cover Strip: 90 lm – 1 zijde

5. Eigenschappen

Fysisch

- Bestand tegen temperatuurschokken tot 100°C.
- Uitstekende weerstand tegen veroudering, hitte en koude
- Doorschijnend wanneer het droog is, waardoor de markeringspunten doorgaans na toepassing kunnen worden weergegeven

Technisch

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| • Basis | Synthetische rubber polymeren |
| • Kleur | Zwart of transparant |
| • Oplosmiddelen | Koolwaterstoffen, tolueen |
| • Vaste stoffen | 16% - 18% |
| • Viscositeit | Zeer dun, zeer vloeibaar |
| • Soortelijk gewicht | 0,79 g/cm ³ |
| • Vlampunt | -4 °C |

6. Verpakking / Stockage / Levensduur / Afvalbehandeling

Verpakking	3,8 l (1 gallon) blikken en 11,4 l (3 gallon) blikken
------------	---

Artikelnummer	• W563587044 / W563587044EU (11.4 l) • W563587041 / W563587041EU (3.8 l)
---------------	--

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking bij een matige temperatuur (15°C - 25°C) in een droge, goed geventileerde ruimte. Houd de lijmen uit de buurt van hitte, vonken en open vlammen. Bescherm tegen direct zonlicht. Maak indien nodig gebruik van een geïsoleerde doos om de lijm tijdens transport en voor en tijdens verwerking op een matige temperatuur te houden. Dit zal een geschikte viscositeit, efficiëntie en performantie van de primer verzekeren.

Levensduur: Te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elk blik. Levensduur wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage. Eens geopend, te verwerken binnen de 48 uur.

Afvalbehandeling: Zorg ervoor dat het blik leeg is voor hij bij het afval wordt gezet. De primer mag niet in aflopen gegoten worden. Inhoud en/of blik afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

7. Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de veiligheidsfiche. Ontvlambaar. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden gedurende stockage en gebruik. Niet roken tijdens het gebruik. Enkel voor professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Houd het blik gesloten wanneer niet in gebruik. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. Niet verontreinigen met vreemde materialen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verdunnen is niet toegestaan.

Dit document vervangt enig voorafgaand gepubliceerde versie van dit document. Dit blad is bedoeld om de Firestone producteigenschappen weer te geven gebaseerd op de laatste kennis van zaken en ervaringen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (raadpleeg de Firestone website voor de laatste documentversie). Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Firestone neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan gepubliceerde Firestone productspecificaties. Geen Firestone vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.