

ISOTESS PP 150

Norm

Toepassing	Volgens bijzondere voorwaarden en/of technische fiche	
Samenstelling	PP	
Gewicht	150 g/m ² (+/- 10 %)	EN 965
Treksterkte		EN ISO 10319
Lengtezin	9.0 kN/m (+/- 10 %)	
Breedtezin	9.2 kN/m (+/- 10 %)	
Rek bij breuk		EN ISO 10319
Lengtezin	gem. 61,3 % (+/- 20 %)	
Breedtezin	gem. 55,1 % (+/- 20 %)	
CBR	1,8 kN (+/- 10 %)	EN ISO 12236
Cone drop	23 mm (1,0 mm)	EN 918
Zanddoorlaatbaarheid (basis 090)	80 µm (+/- 30 %)	EN ISO 12956
Waterdoorlaatbaarheid	0,087 m/s (+/- 30 %)	EN ISO 11058
Dikte bij 2 kPa	0,8 mm (+/- 20 %)	EN 964/1
Breedte van het weefsel	2 m / 4 m / 5 m	
Lengte van het weefsel	150 m	