



weberrep fast



- **Snelle heringebruikname van de ruimte**
- **Gemakkelijk verwerkbaar**
- **Zeer snelle afbinding (5 minuten)**

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding

GEBRUIK

uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten :

- plaatselijke herstelling van beschadigd beton, die een ultrasnelle uitharding vergt
- opvulling van beschadigingen, trapneuzen, gaten, ...
- courante verankeringen (bevestigingspoten, ...)

afdichting van waterinfiltraties (kelders, ondergrondse muren, putten, ...)

GEBRUIKSAANWIJZING

AANBRENGEN - VOORBEREIDING

- pas de voor te bereiden hoeveelheid mortel aan rekening houdend met de zeer snelle afbinding
- maak 4 delen weberrep fast manueel aan met 1 volume zuiver water, tot het bekomen van een homogene mortel

AANBRENGEN - VERWERKING

- vul op vloeren weberrep fast gelijkmatig uit en druk goed aan
- breng voor een verticale verankering en op plafonds een plastische mortel aan en druk goed aan
- plaats het te verankeren onderdeel direct na het aanbrengen van de mortel. Het dient onbeweeglijk te blijven tijdens de afbinding van de mortel

PRESTATIES

- **druksterktes :**
- 15 minuten : 2,2 MPa
- 1 uur : 4 MPa

- 28 dagen : 55 MPa
- densiteit na uitharding van de mortel : 2,1

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- ondergronden op cementbasis : beton, cementbepleistering, metselwerk van beton- en baksteenblokken

GEBRUIKSLIMIETEN

gebruik weberrep fast niet op :

- gipsondergronden
- geverfde oppervlakken
- kalksteen of vermetselde kalksteen
- cellenbeton
- holle of lichte bakstenen
- bitumineuze ondergrond

weberrep fast is niet geschikt voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 5 minuten
- einde van de afbinding : 8 minuten
- wachttijd vóór het bekleden : 15 minuten
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 15 minuten (voetgangersverkeer)
- minimale laagdikte : 5 mm
- maximale dikte per laag : 25 mm
- maximale totale dikte : 50 mm

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : tussen + 5°C en + 30°C
- niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden

AANBEVELINGEN

- maak weberrep fast in kleine hoeveelheden aan reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water

VERPAKKINGEN

- plastieken emmer van 12 kg

KLEUR

- grijs

VERBRUIK

- ongeveer 2 kg poeder voor 1 liter te vullen volume

WATERHOEVEELHEID

- maak 4 delen weberrep fast manueel aan met 1 volume zuiver water, tot het bekomen van een homogene mortel

GEREEDSCHAP

- truweel, spaan

BEWARING

- 6 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst