

TECHNISCHE FICHE	RECOMOUSSE

Commerciële benaming	Recomousse D80
MATERIAAL	PUR
TOEPASSING	Akoestische isolatie / verpakking / meubilering
BESTANDDELEN	Gebonden polyether schuimen (zacht)
HERKOMST	Industriële snijresten
KLEUR	Divers
RECYCLEERBAARHEID	100%

DENSITEIT	DIN EN ISO 845	80kg/m ³	(+/-) 10%
HARDHEID 40%	DIN EN ISO 3386		12,5 kPa
MAXIMALE UITTREKKING	DIN EN ISO 1798		45%
TREKSTERKTE	DIN EN ISO 1798		51 kPa
DRUKWEERSTAND 50%,22H,70°C	DIN EN ISO 1856		tolerantie (+/-) 10%
INDRUKHARDHEID	DIN EN ISO 2439	aan 25%	209 N
		aan 40%	419 N
		aan 65%	1590 N

BRANDNORMEN	NFT 56 125	D
	D 45 1333	E
	FMV SS 302	JA
NF P 92-504 M4		

opgesteld door:

LATEXCO RECYCLING

datum: 23/04/2009

NOTA:

De aangeduide waarden zijn gemiddelden en indicatief. Ze kunnen zonder voorafgaande opgaaft worden veranderd.
 Analysis report Comfort-Technical foams, performed by Recticel. Fire behaviour report, performed by Centexbel.