

DERBIGUM® SP WW

Het wortelwerend waterdichtingsmembraan

Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBIGUM SP WW is een eindlaag, samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- ▶ DERBIGUM SP WW is aan de bovenzijde voorzien van twee gescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester, die het product een perfecte dimensionele stabiliteit verschaffen alsmede een uitstekende scheur- en ponsweerstand.
- ▶ Chemicaliën worden toegevoegd aan de samenstelling om het wortelwerend te maken zodat het voorzien is om groendaken te realiseren.
- ▶ De onderzijde van de DERBIGUM SP WW heeft aan de ene kant een boord met talk, en aan de andere kant een boord in polyethyleen wegbrandfolie (voor lassen met warme lucht en vlamlassen).



Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV ($\pm 20\%$)	700/650	N/50 mm
Rek tot breuk L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	45/45	%
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	$\leq 0,20$	%
Scheurweerstand bij spijker	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N
Slagvastheid	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Statische belasting	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value

MDV: Manufacturer Determined Value

Milieuvriendelijk



Hoge mechanische weerstand



Scheurvrij



Specifieke eigenschappen

Wortelweerstand	EN 13948	Conform
-----------------	----------	---------

Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	4	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Oppervlakte		MLV	8	m ²
Wapeningen - glasvlies		MDV ($\pm 15\%$)	55	g/m ²
- niet-geweven polyester		MDV ($\pm 15\%$)	150	g/m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 2,0$)	36	kg
Aantal rollen/palet			25	



Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE