



FLEXIBELE SNELVERHARDENDE POEDERTEGELLIJM

Kenmerkende producteigenschappen

- Voor het verlijmen van de meeste soorten tegels.
- Ideaal als er wat dikker moet worden gelijmd.
- Laagdikte tot 15 mm.
- Wand en vloer.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Classificatie conform EN 12004: C2FT. S1.

Toepassingen

Verlijming van alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels, (glas)mozaïek en steenstrips. Gebruik de witte kwaliteit bij vlekgevoelige natuursteensoorten.

Goede uitvlakmogelijkheid, vooral van belang bij verwerken van groot formaat tegels of op niet geheel vlakke ondergronden. Kan probleemloos binnen en buiten worden verwerkt. Toepasbaar voor het verlijmen op zowel 'niet-werkende' ondergronden als op de meeste 'werkende' ondergronden. Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. openbare ruimtes, winkelruimtes (snelle oplevering vereist), buiten tegelwerk.

Geschikte ondergronden

- | | |
|--|----------------------------------|
| ■ Baksteen | ■ Gipskarton |
| ■ Bestaand tegelwerk | ■ Goedgekeurde cementbasis plaat |
| ■ Beton | ■ Kalk-cementbepleistering |
| ■ Betonsteen | ■ Kalkzandsteen (binnen) |
| ■ Cellenbeton (binnen) | ■ Keramische binnenmuursteen |
| ■ Cementbepleistering | ■ O-BOARD |
| ■ Cementdekvloer | ■ Sierpleister |
| ■ Cementdekvloer met vloerverwarming | ■ Silicaat plaat |
| ■ Ditra mat | ■ Steentapijt |
| ■ Elektrische vloerverwarming | ■ Verf |
| ■ Gips-vezel plaat (witte poederlijm) | ■ Wandverwarming |
| ■ Gipsbepleistering (witte poederlijm) | ■ Wedi of Lux |
| ■ Gipsblok (witte poederlijm) | |

Zie ook onze "Algemene richtlijnen ondergrond" voor specifieke details.

Alternatieve producten/specifieke toepassingen

- Bij verwerking van marmer-composiet tegels: PL85 PROF R omnicem.
- Tegels of ongekalibreerde natuursteen, te plaatsen in dikkere lijmlaag: DB FLEX (R) omnicem.
- Op anhydriet: ADG omnicem

Ondergrondvoorbereiding

- Ondergrond dient stabiel, draagkrachtig, olie-, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
- Reiniging: Dit kan variëren van ontvetten bij tegel-over-tegel toepassingen tot schuren en/of stralen bij gevlinderde beton of vette ondergronden.
- Alle zuigende, gladde, gesloten, dichte of poederende ondergronden van tevoren behandelen met Omnibind:
 - TP = universeel
 - TPW = waterdicht (wand)
 - COAT = waterdicht (wand & vloer)
 - ZR = gladde en gesloten ondergronden
- Pas op met bestaande scheuren in de ondergrond. Deze moeten eerst nader onderzocht worden alvorens u gaat tegelen.



Verdere details met betrekking tot ondergrondvoorbereiding treft u aan in onze fiche "Ondergrondvoorbereiding".

Verwerkingsvoorschriften

- Aanmaken met schoon leidingwater in de navolgende verhouding:
 - Normaal: 5,5 liter water op 25 kg poeder.
- Zorg ervoor dat eerst het water in de kuip zit en voeg vervolgens het poeder eraan toe.
- Meng alles met een mixer in (minimaal) 4 minuten tot een homogene, klontvrije massa.
- Het kan nodig zijn de lijm voor verwerking nogmaals even door te mengen. Nooit mag men extra water toevoegen om de lijm opnieuw verwerkbaar te maken.
- Maak niet een te grote hoeveelheid ineens aan.
- Met een juist vertande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond.

Snelverhardend





- Tegels met een schuivende beweging stevig in het lijmbed drukken.
- Tegels binnen 10 minuten aanbrengen.
- Eventuele correcties binnen 5 minuten uitvoeren.

Verdere details vindt u op de pagina "Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens poedertegellijmen".

Verbruik

Minimaal 2,5 kg per m², afhankelijk van ondergrond en tegelsoort. Bereken het verbruik poedertegellijmen op www.omnicol.eu

Samenstelling product

E FLEX R omnicem is een kunsthars gemodificeerde tegellijm op basis van witte of grijze aluminium cement met zorgvuldig geselecteerde additieven.

Technische eigenschappen

- Leveringsvorm : poeder
- Kleur : wit of grijs
- Conformiteit CE : C2FT volgens EN 12004
- Flexibiliteit : S1 ≥ 2,5 mm doorbuiging conform EN 12002
- Verwerkingstijd bij 20° C : maximaal 30 minuten
- Open tijd : min. 10 minuten volgens EN 1346
- Wachtijd : geen
- Maximum laagdikte : 15 mm
- Afbindtijd : ca. 5 uur, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, relatieve vochtigheid en laagdikte
- Verharding : vindt plaats door droging, polymerisering en hydraulische afbinding
- Hechtsterkte : ≥ 1,0 N/mm² volgens EN 1348
- Watervastheid : ja, hechtsterkte ≥ 1,0 N/mm² conform EN 1348
- Vorstbestandheid : ≥ 1,0 N/mm² conform EN 1348
- Min. / Max. temperatuur : -15° C / +70° C (incidenteel)
- Warmteveroudering : ≥ 1,0 N/mm² conform EN 1348

Voor verklaring van sommige begrippen zie onze "Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens poedertegellijmen".

Verpakkingswijze

- Leverbaar in dichtgenaaide én geplakte stevige zakken van meerlagig papier met een netto inhoud van 25 kg.

Opslag en houdbaarheid

- Voor opslag adviseren wij een droge overdekte opslagruimte te gebruiken, het poeder is vochtgevoelig.
- In de originele, gesloten verpakking 6 maanden houdbaar.

Gezondheid/Veiligheid

E FLEX R omnicem bevat zuivere cement. Nadere gegevens over veiligheid bij het werken met cementhoudende producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicol.eu voor de meest recente versie van deze TDS.