

Technische fiche

RubberCover™ EPDM Membraan

Verpakking	Artikelnummer
1,1 mm van 3.05 m tot 6,10 m x 7,62 m per rol	W56RC4XXXX
1,5 mm van 3.05 m tot 6,10 m x 7,62 m per rol	W56RC6XXXX

Opmerking: membranen zijn gevouwen of niet-gevouwen en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Neem voor meer informatie contact op met uw Elevate-vertegenwoordiger.

Omschrijving

Het Elevate™ RubberCover EPDM LSFR (Low Slope Fire Retardant) membraan is een kunststoffolie uit volledig ge vulcaniseerde rubber op basis van het terpolymeer ethyleen-propyleen-dieen. De folie bestaat uit twee lagen met dezelfde samenstelling en verbeterde brandeigenschappen.

Voorbereiding

De dakstructuur moet voldoende stevig zijn om de tijdelijke belasting te kunnen dragen. De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en mag geen scherpe punten, losse of vreemde voorwerpen, olie, vetten of andere producten bevatten die de folie kunnen beschadigen. Alle voegen groter dan 5 mm moeten naar behoren met een geschikt materiaal opgevuld worden.

Plaatsingsmethode

Laat de folie gedurende een 30-tal minuten rusten alvorens deze te verkleven op de ondergrond. Verwerk de RubberCover EPDM folie in overeenstemming met de voorschriften en details.

Verbruik

De afmetingen van de folie zijn berekend om de ondergrond en eventuele opstanden te bedekken. Voorzie een extra lengte van 150 mm ter hoogte van opstanden voor een vlotte plaatsing.

Eigenschappen

Fysisch

- Rubberfolie die hoge elasticiteit combineert met goede treksterkte.
- Uitstekende weerstand tegen UV-straling en ozon.
- Behoudt zijn flexibiliteit bij lage temperaturen (-45°C).
- Bestand tegen temperatuurschokken tot 130°C.
- Uitstekende weerstand tegen zure regen. Vermijd contact met minerale en plantaardige oliën, petroleumproducten, warme bitumen en vetten.

Technisch	Testmethode	Gedeclareerde waarde	Gedeclareerde waarde
Dikte	EN 1849-2	1,1 mm	1,5 mm
Oppervlaktegewicht per eenheid	EN 1849-2	1,35 kg/m ²	1,85 kg/m ²
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	Conform	Conform
Treksterkte (L/T)	EN 12311-2 (B)	≥ 7 N/mm ²	≥ 7 N/mm ²
Breukrek (L/T)	EN 12311-2 (B)	≥ 300%	≥ 300%
Statische ponsweerstand	EN 12730 (B)	≥ 20 kg	≥ 20 kg
Dynamische ponsweerstand	EN 12691 (B)	≥ 1700 mm	≥ 2000 mm
Doorscheurweerstand (L/T)	EN 12310-2	≥ 40 N	≥ 40 N
UV-veroudering	EN 1297	conform (≥ 7500 h)	conform (≥ 7500 h)
Plooibaarheid bij lage temperatuur	EN 495-5	≤ -45°C	≤ -45°C
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-2	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Brandreactie	EN 13501-1	E	E

Opmerking: aangezien de Europese normen voortdurend in ontwikkeling zijn en aangepast worden, gelieve contact op te nemen ons Technisch Departement of bezoek www.holcimelevate.com voor een laatste update betreffende de fysieke eigenschappen van de folie.

Opslag

Verwijderd houden van objecten die perforatie en fysieke beschadiging kunnen veroorzaken. Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen en open vlammen.

Houdbaarheid

Onbeperkt.

Voorzorgsmaatregelen

Wees voorzichtig tijdens het verplaatsen, vervoeren en verwerken om perforaties en fysieke schade te voorkomen. Raadpleeg het Product Veiligheid Informatiefiche (PSIS) voor bijkomende informatie.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.