DREAM UP YOUR SPACE

METROPOLITAIN

Colors, finishes and sizes

Paleta de colores, acabados y tamaños

WHITE BODY. PASTA BLANCA

PICCADILLY	WHITE	WHITE MATT	BLACK	
 10 cm. / 5,9" 20 cm. / 6,7" espesor: 0,83 cm thickness: 0,3"	219669 / ZM 204	219670 / ZM 204	 219671 / ZM 204	

Packing list

Embalaje

PICCADILLY	PIECES BOX	KG BOX	S.Q.M. BOX	BOX EURO PALLET	KG EURO PALLET	S.Q.M EURO PALLET
WHITE	50	12,7	1	60	762	60
WHITE MATT	50	12,7	1	60	762	60
BLACK	50	12,7	1	60	762	60

METROPOLITAIN

Technical features

Características técnicas

Technical Features for dry-dressed ceramic tiles with water abortion ,BIII E>10%

Características Técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del Grupo BIII, seco, E>10%

	FEATURES CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION ESPECIFICACIONES	NORMA
	Water absortion. Absorción de agua. Impregnación por ebullición.	E>10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength. Resistencia a la flexión y carga por rotura.	Thickness≥7,5 mm minimum 600 N Espesor ≥7,5 mm mínimo 600 N Thickness≥7,5 mm minimum 12 N/mm2 Espesor ≥7,5 mm mínimo12 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Crazing resistence. Resistencia al cuarteo.	Pass Cumple	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance. Resistencia a los productos de limpieza.	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Resistencia a los ácidos y bases (concentraciones débiles)	GLA	UNE-EN ISO 10545-13: 1998
	Stain resistance. Resistencia a las manchas.	Clase 5 Class 5	UNE-EN ISO 10545-14:1998

Technical Features for dry-dressed ceramic tiles with water abortion ,BIII, E>10%

Características Técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del Grupo BIII, seco, E>10%

CE

Characteristics Características	Declared value Valor declarado
Reaction to fire Reacción al fuego	A1
Bond strength: adhesion cement, adhesive type C1 Adhesión: adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm2
Durability for internal use Durabilidad para usos interiores	Pass Cumple
Temperature shock resitance Resistencia al choque térmico	Pass Cumple
Modulus of rupture: thickness≥7,5 mm Módulo de rotura. Espesor ≥7,5 mm	>=12 N/mm2