
UTHERM ATTIC L GFB

Isolatieplaat voor na-isolatie van zolders

ATTIC L GFB is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. ATTIC L GFB is aan één zijde voorzien van een gipsvezel afwerkplaat van 10 mm.



Toepassing	Isolatie en brandveilige afwerking in één voor de na-isolatie van zolders van binnenuit
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) **Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D) : 0,022 W/m.K** R-waarde gipsvezel (GFB) : max. 0,031 m².K/W
Bekleding	L : meerlaags gasdicht laminaat GFB : gipsvezel van 10 mm aan één zijde
Afmetingen	Standaard : 1200 x 600 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Totale dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	Dikte isolatie [mm]	Dikte GFB [mm]	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	In stock	Op aanvraag*
ATTIC L GFB : 1200 x 600 MM								
60 + 10	2,75	60	10	30	21,60	9,70		✓
80 + 10	3,65	80	10	24	17,28	10,15		✓
100 + 10	4,55	100	10	20	14,40	10,60		✓
120 + 10	5,45	120	10	18	12,96	11,05		✓
140 + 10	6,40	140	10	16	11,52	11,55		✓

* Minimum bestelhoeveelheid en bijzondere voorwaarden in overleg met UNILIN, division insulation


UTHERM ATTIC L GFB

Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : λ_D volgens EN 13165 : 2015	PIR : 0,022 W/m.K GFB : 0,320 W/m.K
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)150 volgens EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
Treksterkte loodrecht	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RV** **48h, -20°C**	DS(70,90)3 : Δεl,b≤2 / Δεd≤6 DS(-20,-)1 : Δεl,b≤1 / Δεd≤2
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) ≤ 5%
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m³ ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : μ	50-100
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	UTHERM ATTIC L GFB v1
EPD	EPD-UNI-20140123-IBA1-EN



Nr. BE-NL-19-1
Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.
UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem – **T** +32 56 73 50 91 – **F** +32 56 73 50 90
E info.insulation@unilin.com – **W** www.unilininsulation.com – H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072