


DERBIGUM® GC WW

Het wortelwerende waterdichtingsmembraan voor kunstwerken en parkings

Samenstelling van het membraan


- ▶ Zelfde samenstelling als DERBIGUM® GC. Chemicaliën worden toegevoegd aan de samenstelling om het wortelwerend te maken zodat het voorzien is om groendaken te realiseren.
- ▶ DERBIGUM GC WW is een eindlaag, samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- ▶ DERBIGUM GC WW is aan de bovenzijde voorzien van twee gescheiden wapeningen: glasvlies en nietgeweven polyester, die het product een perfecte dimensionele stabiliteit verschaffen alsmede een uitstekende scheur- en ponsweerstand.
- ▶ DERBIGUM GC WW voldoet vanwege de verhoogde weerstand van de inlage aan de strengere eisen welke gelden voor burgerlijke bouwkunde.
- ▶ De onderzijde van de DERBIGUM GC WW heeft aan de ene kant een boord met talk (voor verlijming van DERBISEAL® S), en aan de andere kant een boord in polyethyleen wegbrandfolie (voor lassen met warme lucht en vlamlassen).



Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200/1200	N/50mm
Rek tot breuk L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	50/50	%
Scheurweerstand bij spijker	EN 12310-1	MDV (±25%)	300	N/50mm
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Slagvastheid	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Statische belasting	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer's Limiting Value / MDV: Manufacturer Determined Value



Hoge mechanische weerstand

Scheurvrij



Specifieke eigenschappen

Wortelweerstand conform EN 13948.

Classificatie : S₁^(I, II, III) L(A₁, B₁, C) B₂ P₇ M₂ I₍₁₅₎.

DERBIGUM GC WW is een waterdichtingsmembraan voor de burgerlijke bouwkunde.

DERBIGUM GC WW wordt enkel gevlamlast aangebracht.

Wordt semi-automatisch geplaatst met behulp van onze machines EASY-MAX, MINI-MAX en MAC-MAX indien er gekozen wordt voor JUMBO-rollen.

Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	4 5	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10 1,10	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	10 7,27	m
Oppervlakte		MLV	11 8	m ²
Wapeningen - glasvlies		MDV (±15%)	55 55	g/m ²
- nietgeweven polyester		MDV (±15%)	250 250	g/m ²
Rolgewicht		MDV (± 2)	49 44	kg
Aantal rollen/pallet			25 20	
JUMBO rollen : Mini-Max et Easy-Max 60 m (5 mm) - Mac-Max 175 m (4mm)				

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.

Sia



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.BE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com