




Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding



■ GEBRUIK

TOEPASSINGSDOMEINEN

- uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten :
 - plaatselijke herstelling van beschadigd beton die een zeer snelle uitharding vergt
 - opvulling van beschadigingen, trapneuzen, gaten,
 - courante verankeringen (bevestigingspoten, ...)
 - afdichting van waterinfiltraties (kelders, ondergrondse muren, putten, ...)

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- ondergronden op cementbasis : beton, cementbepleistering, metselwerk van beton- en baksteenblokken

VERENIGBARE BEKLEDINGEN

- minerale pleister of cementering, waterwerende bekleding, verf, organische bekleding, tegels

■ GEBRUIKSLIMIETEN

- **weber.rep fast** niet gebruiken op :
 - gipsondergronden
 - geveerde oppervlakken
 - kalksteen of vermetselde kalksteen
 - cellenbeton
 - holle of lichte bakstenen
 - bitumineuze ondergrond
- **weber.rep fast** is niet geschikt voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer

■ VOORZORGSMAATREGELEN

- de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking naleven

■ VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 5 min
- einde van de afbinding : 8 min
- wachttijd vóór het bekleden : 15 min
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 15 min (voetgangersverkeer)

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen

- maximale dikte per laag : 25 mm
- maximale totale dikte : 50 mm
- minimale laagdikte : 5 mm

■ IDENTIFICATIE

- samenstelling : speciale cementen, kwartszanden, vezels, specifieke toeslagstoffen
- densiteit van het poeder : 2,1
- granulometrie : 0 - 0,5 mm

■ AANBEVELINGEN

- **weber.rep fast** in kleine hoeveelheden aanmaken
- na gebruik, gereedschap onmiddellijk met water reinigen

■ PRESTATIES

- druksterktes :

15 minuten	2,2 MPa
1 uur	4 MPa
28 dagen	55 MPa

- densiteit na uitharding van de mortel : 2,1

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding



■ VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen hard, zuiver, cohesief en ruw te zijn
- de beschadigde delen met de beitel zo verwijderen dat scherpe randen op de zijkanten van de te herstellen oppervlakken bekomen worden
- de ondergrond ontstoffen en zorgvuldig reinigen
- de ondergrond overvloedig bevochtigen en laten drogen
- de te verankeren onderdelen dienen zuiver, ontvet en roestvrij te zijn

■ TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : tussen +5°C en +30°C
- niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden

■ AANBRENGEN

VOORBEREIDING

- rekening houdend met de zeer snelle afbinding, de voor te bereiden hoeveelheid mortel aanpassen
- 4 delen **weber.rep fast** manueel aanmaken met 1 volume zuiver water, tot het bekomen van een homogene mortel



VERWERKING

- op vloeren, **weber.rep fast** gelijkmatig uitvullen en goed aandrukken
- voor een verticale verankering en op plafonds, een plastische mortel aanbrengen en goed aandrukken
- het te verankeren onderdeel direct na het aanbrengen van de mortel plaatsen. Het dient onbeweeglijk te blijven tijdens de afbinding van de mortel



Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding

Snelle heringebruikname van het lokaal

• Gemakkelijk verwerkbaar

• Zeer snelle afbinding (5 minuten)

VERKOOPEENHEID

plastieke emmer van 12 kg
(volledige pallet onder krimpfolie van 44 emmers, hetzij 528 kg)

PALLETFORMAAT

80 x 120 cm

VERBRUIK

ongeveer 2 kg poeder voor 1 liter te vullen volume

KLEUR

grijs

GEREEDSCHAP

truweel, spaan

BEWARING

6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht