

Ultraplan Basic Xtra

Zelf-nivellerend vloeregalisatiemiddel



www.blauer-engel.de/uz113



CLASSIFICATIE VOLGENS EN 13813

Ultraplan Basic Xtra egalisatiemiddel zoals beschreven in dit technisch datablad is geclassificeerd als CT-C25-F5-A1_{FL} volgens de Europese Norm 13813.

TOEPASSINGSDOMEIN

Ultraplan Basic Xtra wordt binnenshuis gebruikt voor het uitvlakken en egaliseren van verschillen in laagdiktes van 1 tot 10 mm op nieuwe of bestaande ondergronden, om ze geschikt te maken voor alle soorten vloeren waarvoor een hoge bestandheid tegen belastingen en verkeer vereist is.

Ultraplan Basic Xtra is met name geschikt voor vloeren die worden belast met zwenkwielen en voor gebruik op vloerverwarmingssystemen.

Ultraplan Basic Xtra is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Voorbeelden van toepassingen

- Egaliseren van betonplaten en cementdekvloeren of dekvloeren gemaakt van **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem** of **Topcem Pronto**.
- Egaliseren van calciumsulfaat dekvloeren.
- Egaliseren van vloeren met verwarmingssystemen.
- Egaliseren van bestaande betonnen, terrazzo, keramische en natuurstenen ondergronden.
- Ook geschikt voor het egaliseren van asfalt, gefixeerd spaanplaat, magnesienvloeren, etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Ultraplan Basic Xtra is een grijze droge mortel, bestaande uit speciale, snel hydraterende cementsoorten, kiezelzand met een geselecteerde korrelopbouw, harsen en speciale hulpstoffen, bereid volgens een formule ontwikkeld in de MAPEI R&D laboratoria.

Door **Ultraplan Basic Xtra** te mengen met water, ontstaat een zeer vloeibare, makkelijk verwerkbare, zelf-nivellerende mortel dat zeer goed hecht op de ondergrond.

Ultraplan Basic Xtra kan worden aangebracht met behulp van een automatische drukpomp over een afstand van meer dan 100 meter.

Ultraplan Basic Xtra kan nagenoeg krimpvrij worden aangebracht in laagdiktes tot 10 mm en bereikt na volledige uitharding een hoge buig- en druksterkte, evenals een hoge slijtvastheid.

Nadat **Ultraplan Basic Xtra** droog is, kan de vloerbekleding worden aangebracht. De droogtijd is afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, de omgevingstemperatuur en de absorptie van de ondergrond.

BELANGRIJK

- Voeg geen extra water toe als het mengsel is begonnen te binden.
- Voeg geen kalk, cement of gips toe aan het mengsel.

- Gebruik **Ultraplan Basic Xtra** niet voor egalisatie buitenshuis of in natte ruimtes.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet aanbrengen op ondergronden die voortdurend onderhevig zijn aan optrekkend vocht of een hoog restvochtgehalte hebben.
- Indien meerdere lagen aangebracht moeten worden, kan dat pas als de vorige laag van het product droog is en de daarop aangebrachte primer ook volledig droog is.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet aanbrengen op houten planken, metaal, rubber, PVC of linoleum.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet aanbrengen bij temperaturen beneden +5°C.
- Onder parket is een minimale laagdikte van 3 mm vereist.
- Op nieuwe asfalt dekvloeren kan **Ultraplan Basic Xtra** in een laagdikte tot 5 mm worden aangebracht.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet gebruiken als het parket is aangebracht met afschuifbestendige lijmen of rubber.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet gebruiken indien de vloer tijdens het gebruik wordt blootgesteld aan hoge belastingen (deukvormingen en dynamische spanningen), bijv. vloeren en kamers in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, productieplekken etc.
- **Ultraplan Basic Xtra** niet aanbrengen op vochtgevoelige of onvoldoende draagkrachtige ondergronden (bijv. calciumsulfaat dekvloeren, lijmresten, etc.). In dit geval moet altijd eerst een primerlaag worden aangebracht.

VERWERKING

Voorbereiden van de ondergrond

De ondergrond moet aan de technische voorschriften en nationale normen van toepassing voldoen.

De ondergrond moet droog en sterk zijn en vrij van cementresten, stof, losse delen, verf, was, olie, roest, gipsresten of andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

Oppervlakken die onvoldoende draagkrachtig zijn, moeten mechanisch worden verwijderd of, indien mogelijk, worden verstevigd met de juiste systeemproducten van MAPEI.

Scheuren en barsten in de ondergrond moeten worden gerepareerd met de juiste producten van MAPEI.

Het voorstrijken van de ondergrond met een MAPEI primer is in elk geval vereist.

Alvorens de primer aan te brengen, moeten calciumsulfaat dekvloeren altijd mechanisch worden geschuurd en zeer goed worden gezogen.

Bestaande keramische of natuursteen onder-

gronden moeten voor het aanbrengen van de primer professioneel worden gereinigd (b.v. met een basisreiniger) en daarna mechanisch worden geschuurd.

Mengen

Giet een zak van 25 kg **Ultraplan Basic Xtra** in een emmer met 6-6,5 liter schoon water en meng het geheel met een elektrische mixer op lage snelheid tot een homogeen, klontvrij, mengsel is verkregen. Grotere hoeveelheden **Ultraplan Basic Xtra** kunnen worden bereid in een hiervoor geschikte mixer.

Laat het mengsel 2 tot 3 minuten rijpen, roer het hierna nogmaals door en breng het mengsel hierna aan.

De hoeveelheid bereide **Ultraplan Basic Xtra** moet binnen 20 minuten (bij een temperatuur van +23°C) worden verwerkt.

Aanbrengen van het mengsel

Breng **Ultraplan Basic Xtra** in één enkele laag van 1 tot 10 mm aan met een spaan, rakel of prikroller. **Ultraplan Basic Xtra** kan ook worden verwerkt met behulp van een mortelpomp.

Indien een tweede laag nodig is, kan dit pas als de eerste laag kan worden belopen (na circa 3 uur bij +23°C) en de aangebrachte primer op deze laag droog is. Gebruik voor het schuren slijpschijven met een korrelgrootte van 60 of 80.

De **Ultraplan Basic Xtra** egalisatielaag is na 24 uur bij +23°C (afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid) geschikt als ondervloer voor parket, textiele en elastische vloerbedekkingen, keramische en natuurstenen tegels.

Niet absorberende ondergronden moeten in een laagdikte van minimaal 2 mm worden geëgaliseerd. Voor het leggen van de bedekking, kan het meten van de luchtvochtigheid nodig zijn.

Reinigen

Ultraplan Basic Xtra kan als het nog nat is met water en zeep van gereedschap en handen worden verwijderd. Eenmaal uitgehard, kan dit alleen mechanisch.

VERBRUIK

1,6 kg/m² per mm laagdikte.

VERPAKKING

Papieren zak van 25 kg.

OPSLAG

12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge plek.

Ultraplan Basic Xtra heeft een zeer laag chromaatgehalte conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII, artikel 47.

Bij een langere opslagtijd kan een vertraagde hardingstijd het gevolg zijn, die echter geen negatieve invloed op de eigenschappen van het uitgeharde product heeft.

Geopende zakken moeten onmiddellijk luchtdicht worden afgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

Overeenkomstig:

– EN 13813 CT-C25-F5-A1_{FL}**PRODUCTIDENTITEIT**

Vorm:	fijn poeder
Kleur:	grijs
Volumieke massa (kg/m³):	1.300
Vast residu (%):	100
Volgens - EMICODE: - Blauer Engel:	EC1 Plus - uiterst lage emissie DE-UZ 113 Verdere informatie is te vinden in de veiligheidsfiche

VERWERKINGSGEGEVENS (bij +23°C - 50 % R.V.)

Mengverhouding:	6,0-6,5 liter water per 25 kg poeder
Dikte per laag (mm):	1-10
Zelf-nivellerend:	ja
Volumieke massa van het mengsel (kg/m³):	1.900
Verwerkingstemperatuur (°C):	van +5 tot +30
Verwerkingstijd (minuten):	20-30
Bindtijd (minuten):	na 45-60
Licht beloopbaar (uren):	na ong. 3
Wachttijd voor het verlijmen (uren):	na ong. 24

EINDRESULTATEN

Druksterkte (N/mm²) – na 1 dag: – na 3 dagen: – na 7 dagen: – na 28 dagen:	14 18 22 25
Buigsterkte (N/mm²) – na 1 dag: – na 3 dagen: – na 7 dagen: – na 28 dagen:	3 3,5 4 5
Taber slijtvastheid (N/mm²) (H22 schijf - 500 g - 200 toeren) uitgedrukt in gewichtverlies (g) – na 28 dagen:	2,7

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het verwerken van dit product. In geval van contact met de ogen of huid, onmiddellijk wassen met veel water. Product mag niet in het riool of afvalwater terechtkomen. Zorg ervoor dat het product niet in de ondergrond/bodem kan terechtkomen. Reinig gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Alleen correct geleegde verpakkingen kunnen worden hergebruikt. Restanten van het uitgedroogd product mogen als normaal huishoudvuil worden weggegooid. Product zonder conserveringsmiddelen. In geval van een allergische reactie of voor de technische fiche, kunt u contact opnemen met het volgende nummer: +3242397070. Draag altijd een veiligheidsbril. Bij contact met ogen: onmiddellijk met veel water wassen en een arts zoeken. Draag altijd heavy-duty waterdichte handschoenen om uw handen te beschermen. Draag altijd een lange broek. Vermijd langdurig huidcontact met het product. Spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel water. Hoe langer het verse product op uw huid achterblijft, hoe groter het risico op ernstige huidbeschadiging.

Het product bevat:
bindmiddelen, anorganische fillers, additieven, pigmenten (VdI-RL 01/juni 2018).

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

OPGELET

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en

voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. De opgenomen technische specificaties zijn opgesteld vanuit internationaal oogpunt. Derhalve moet voorafgaandelijk aan elke verwerking nagegaan worden of de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving van het betreffende land.

Raadpleeg steeds de recentste versie van de technische fiche op onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van deze Technische Fiche (TF) mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document, maar dit gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende TF gestelde eisen. De recentste technische fiche kan gedownload worden van onze website www.mapei.com.

BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DE BEWOORDING OF DE INHOUD VAN DEZE TF OF AFGELEID VAN DEZE TF, VERVALLEN ALLE MAPEI GERELATEERDE VERANTWOORDELIJKHEDEN.



Dit pictogram wordt gebruikt voor Mapei producten die volgens het GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), een internationaal actief instituut voor het controleren van het uitstootniveau van vluchtige organische stoffen (VOS) voor vloerproducten.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op www.mapei.com