

## FOAMGLAS® F

Pagina: 1

Datum: 01.08.2021

Vervangt: 12.03.2018

www.foamglas.com



## FOAMGLAS® F

## Verpakkingsgegevens (per pak)

Lengte x breedte [mm]	600 x 450							
Dikte [mm]	40	50	60	70	80	90	100	110
Aantal platen	12	10	8	7	6	6	5	5
Vierkante meter [m <sup>2</sup> ]	3.24	2.70	2.16	1.89	1.62	1.62	1.35	1.35

Lengte x breedte [mm]	600 x 450							
Dikte [mm]	120	130	140	150	160	170	180	
Aantal platen	4	4	4	3	3	3	3	
Vierkante meter [m <sup>2</sup> ]	1.08	1.08	1.08	0.81	0.81	0.81	0.81	

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

## Algemene eigenschappen van FOAMGLAS® cellulair glas isolatie

## Omschrijving

: FOAMGLAS® bestaat uit gerecycleerd glas\* en minerale grondstoffen die in de natuur vrijwel onbegrensd voorhanden zijn, zoals zand, dolomiet, kalk, ... Het is een anorganisch product opgeschuimd zonder milieubelastende drijfgassen. Het is onbrandbaar, bevat geen brandwerende producten en geeft geen schadelijke rookgassen vrij. Bevat géén VOC of andere vluchtige stoffen.

Brandreactie (EN 13501-1)

: Euroklasse A1 (kernmateriaal), onbrandbaar, geen schadelijke gassen.

Gebruikstemperatuur

: Van -265°C tot +430°C

Dampdiffusieweerstand (EN ISO 10456)

:  $\mu = \infty$ 

Hygroscopiciteit

: nul

Capillariteit

: nul

Smeltpunt (cf DIN 4102-17)

: &gt;1000 °C

Lineaire uitzettingscoëfficiënt (EN 13471)

:  $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 


Soortelijke warmte (EN ISO 10456)

: 1000 J/(kg·K)


## FOAMGLAS®-eigenschappen



Permanente prestaties



Waterdicht



Bestand tegen ongedierte



Drukbestendig




Zuurbestendig



Onbrandbaar



Waterdampdicht



Maatvast



Ecologisch



Bescherming tegen radon

**FOAMGLAS® F**

Pagina: 2

Datum: 01.08.2021

Vervangt: 12.03.2018

www.foamglas.com

**1. Producteigenschappen volgens EN 13167 <sup>1)</sup>**

Volumemassa (± 10%) (EN 1602)	: 165 kg/m <sup>3</sup>
Dikte (EN 823) ± 2 mm	: van 40 tot 180 mm
Lengte (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Breedte (EN 822) ± 2 mm	: 450 mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0.050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Brandreactie (EN 13501-1)	: Euroklasse A1
Weerstand tegen puntlast (EN 12430)	: PL $\leq 1.0 \text{ mm}$
Drukweerstand (EN 826 annex A)	: CS $\geq 1600 \text{ kPa}$
Buigsterkte (EN 12089)	: BS $\geq 550 \text{ kPa}$
Haakse treksterkte (EN 1607)	: TR $\geq 200 \text{ kPa}$

<sup>1)</sup> Het CE-merk van conformiteit is een verklaring van conformiteit met de verplichte essentiële eisen van CPD, zoals vermeld in EN 13167. Binnen het CEN Keymark certificaat werden alle vermelde eigenschappen gecertificeerd door een goedgekeurde, genotificeerde en geaccrediteerde derde partij.

**2. Specifieke nationale productgegevens**

Buigingsmodulus van elasticiteit	: E = 1500 MN/m <sup>2</sup>
Thermische diffusiviteit op 0°C	: $3.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{sec}$
Nibe classificatie – plat dak	: 2C
ATG	: 11/H539
KOMO-attest	: CTG 100/3
Kwaliteitscertificaat natureplus	: 0406-1101-101-1
BRE Green Guide Rating	: B

**3. Toepassingsgebied bouw**

Extra hoge drukweerstand, isoleren van:

- vloeren
- parkeerdaken, berijdbaar voor zware voertuigen
- platte daken en terrasdaken op betonnen dragers

\* van het gerecycleerde glas bestaat uit streng geselecteerd postconsumptie glas en uit streng geselecteerd productie-afval/bijproducten.