

Product naam		Productgroep	Productielocatie
Casper SN (ECO)		M1	Maasmechelen
Kleur			
Uniform wit			
Formaat			
Vormmethode		Tafelpers	
WF: 210 x 20 x 50 mm		Naargelang de bakserie kunnen de kleur en gemiddelde maten licht afwijken.	
Essentiële eigenschappen			
Maattolerantie	T2	EN 772-16	
Maatspreiding	R1	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Tapsheid - Over lengte	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Tapsheid - Over hoogte	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Vlakevenwijdigheid	<= 2mm	EN 772-20 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Kromheid	<= 2mm		
Brandreactie	A1	Klasse	
Gedeelte organisch materiaal	NPD		
Wateropneming	<= 14% m/md	EN 772-21 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
	<= 18% m/md	EN 10545-3 (DIN 105-100)	
Waterdampdoorlatendheid	50/100		
Netto volumieke massa	1920 kg/m³ (D1)		
Bruto volumieke massa	1850 kg/m³ (D1)		
Warmtegeleidbaarheid Lambda 50/50	<=0,53 W/m.K	Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 50%	
Warmtegeleidbaarheid Lambda 90/90	NPD		
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ui	NPD		
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ue	NPD		
Vorst-dooi weerstand	NPD	EN 772-22 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
	Frostbestand	DIN 52252-1	
	NPD	NBN B 23-101	
Gevaarlijke componenten	NL-BSB	Volgens Annex ZA 3	
Porievolume	>= 50 mm³/g	15901-1 / DIN 66133	
    			
Opslag & Verwerking		Verzagen	
- Plaats metselbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere baksteenpakketten - Volg de Vandersanden verwerkingsvoorschriften		Verzagen met elektrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen	