



URSACOUSTIC

Halfharde minerale wolplaat



Lichte
scheidingswanden
met houten of
metalen structuur

- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,05	40	1.350	600	18	14,58	20	291,60	S	2140680
1,20	45	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2075203
1,35	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2075204
1,60	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2075205
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2075206
2,70	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	S	2075207
3,20	120	1.350	600	6	4,86	20	97,29	D	2142919
4,05	150	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2142921

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie	0,037 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken · Waterdampdoorlatendheid · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand A_{Fr})	1 MU ≥ 5 kPa.s/m²
Andere kenmerken · Volumieke massa in (kg/m³)	15 ≤ p < 20

ISOLATIE DIKTE 45 MM		ISOLATIE DIKTE 70 MM	
enkele beplating	dubbele beplating	enkele beplating	dubbele beplating
-42 dB	-49 dB	-46 dB	-52 dB