


**AANBEVELINGEN**

- Vooraf een test uitvoeren om de gewenste kleur van de mortel te bepalen. De hoeveelheid pigment hieraan aanpassen.
- Eenmaal de pigmenteringsverhouding vastgesteld is, steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater en mengtijd aanhouden ten einde kleurverschillen te vermijden.

**TOEPASSINGSVOORWAARDE**

Gebruikstemperatuur: +5 °C tot +30 °C.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

- Het pigment verstrooien en droog mengen met de cement.
- Het aanmaakwater aan de mortel toevoegen en mengen tot een mortel met een homogene kleur bekomen wordt.

Beschikbaar in:	0,3 kg	0,75 kg	4 kg	20 kg	25 kg
Zwart		x	x		x
Rood		x	x		x
Bruin		x	x		x
Groen			x		x
Titaan wit			x		x
Oker	x		x	x	
Beige			x		x



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	±1% à 10% op cementgewicht	Zie bovenstaande tabel
Kleur	Gebruikstemperatuur	
Zie bovenstaande tabel	+5 °C tot +30 °C	