

Product naam		Productgroep	Productielocatie
Egor SN (ECO)		M2	Maasmechelen
Geen omschrijving			
Kleur			
Uniform anthraciet-zwart			
Formaat			
Vormmethode		Tafelpers	
WF: 212 x 20 x 49 mm		Naargelang de bakserie kunnen de kleur en gemiddelde maten licht afwijken.	
Essentiële eigenschappen			
Maattolerantie	T2	EN 772-16	
Maatspreiding	R1	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Tapsheid - Over lengte	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Tapsheid - Over hoogte	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Vlakevenwijdigheid	<= 2,3mm	EN 772-20 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
Kromheid	<= 2mm		
Brandreactie	A1	Klasse	
Gedeelte organisch materiaal	< 0,05%		
Wateropneming	<= 10% m/md	EN 772-21 (EN 771-1 & DIN 105-100)	
	<= 16% m/md	EN 10545-3 (DIN 105-100)	
Waterdampdoorlatendheid	50/100		
Netto volumieke massa	1950 kg/m³ (D1)		
Bruto volumieke massa	1800 kg/m³ (D1)		
Warmtegeleidbaarheid Lambda 50/50	<=0,58 W/m.K	Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 50%	
Warmtegeleidbaarheid Lambda 90/90	NPD		
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ui	NPD		
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ue	NPD		
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		
Vorst-dooi weerstand	NPD	EN772-22	
	Frostbestand	DIN 52252-1	
	Zeer vorstbest./Résist. élevée au gel	NBN B 23-101	
Gevaarlijke componenten	NL-BSB		
Porievolume	>= 80 mm³/g	15901-1 / DIN 66133	
    			
Opslag & Verwerking		Verzagen	
- Plaats metselbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere baksteenpaketten - Volg de Vandersanden verwerkingsvoorschriften		Verzagen met elektrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen	