

CE 07	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965	
017/CPR/180323 EN 998-2:2016 MIX M15 Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use TYPE G	
Compressive strength	Class: M15
Water absorption	kg/m ² min ^{0,5} : 0,4



EIGENSCHAPPEN



+30 °C

+5 °C

Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.

Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX M15 het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Gezien zijn hoge druksterkte is MIX M15 geschikt voor dragend metselwerk.

Technische parameters	Categorie en waarden conform NBN EN 998-2
Druksterkte (na 28 dagen)	≥ 15 N/mm ² => M15
Waterabsorptie	0,4 kg/m ² .min ^{0,5}
Volumieke massa mortelspecie	ca. 2000 kg/m ³
Volumieke massa verharde mortel	ca. 1850 kg/m ³
Thermische geleidbaarheid (λ)	0,82 W/m.K (TV, P = 50%)

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±4 L water per zak van 25 kg (±16%)	Afhankelijk van steenbreedte en voegdikte	10 & 25 kg PE
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs	±3 uur	+5 °C tot +30 °C

MIX M15

GEBRUIKSAANWIJZING

MIX M15 wordt aangemaakt met ongeveer 16% water d.w.z. ongeveer 4 L water op 25 kg product. Uittrogend metselwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. De werken moeten beschut blijven tegen koude, slagregen en wind.

VERPAKKING

MIX M15 is leverbaar in grijze kleur in polyethyleen zakken van 25 kg en 10 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

