

BOUWKAMPIOEN TECHNISCHE FICHE

E 122 CONTACTLIJM

PRODUCTOMSCHRIJVING

E 122 contactlijm is een gebruiksklare contactlijm voor het verlijmen van naakte polyolefine membranen op diverse substraten.

PRODUCTTYPE

Kleefstof gebaseerd op een synthetische rubber en synthetische harsen, opgelost in een ontvlambaar organisch oplosmiddel

KENMERKEN

E 122 contactlijm	Eigenschappen
Kleur	Licht geel
Viscositeit 20°C (Methode: SL 002A)	2.250 ± 750 mPa.s
Vlampunt (closed cup)	< 0 °C
Dichtheid 20°C (Methode: SL 006A)	750 ± 10 kg/m ³
Droge stof (Methode: SL 001C)	31,5 ± 2 %
Houdbaarheid	9 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

EIGENSCHAPPEN

E 122 contactlijm heeft goede verlijmingeigenschappen in de temperatuurrange van - 30 °C tot + 90 °C. E 122 contactlijm bezit eveneens een goede watervastheid.

GEBRUIKS- AANWIJZING

E 122 contactlijm kan worden aangebracht met een borstel of roller etc.
De geadviseerde hoeveelheid lijm is 175 - 250 gram/m² per te verlijmen zijde.
Na het aanlijmen dient een open tijd in acht te worden genomen, teneinde de oplosmiddelen gelegenheid te geven te verdampen. Het juiste tijdstip van verlijming, is te bepalen door stevig met een vinger op de lijmlaag te drukken. De lijm dient dan nog enigszins te kleven, maar niet meer aan de vinger te hechten. Vervolgens worden de beide gelijmde vlakken, onder vermijding van luchtinslag tegen elkaar gebracht en wel onmiddellijk in de juiste stand. De hechtkracht is nl. van dien aard, dat verschuiving naderhand niet meer mogelijk is. Hierna stevig aanrollen cq. aandrukken om een goede verbinding tot stand te brengen. De maximaal toegestane open tijd bedraagt bij contactverlijming circa 1 uur.
Product onder droge weersomstandigheden en bij minimaal + 5 °C verwerken.

REINIGING

Gebruikte gereedschappen kunnen worden gereinigd met benzine.

WAARSCHUWING

- Gezien de grote variatie tussen de in de markt aanwezige polyolefine membranen is het gebruik van E 122 contactlijm alleen toegestaan na vrijgave door EPDM Systems BV.
- E 122 contactlijm is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

OPMERKING

- Een N-product bevindt zich in een ontwikkelstadium wat betekent dat:
- De levertijd langer kan zijn dan 10 werkdagen.
- De productspecificaties door EPDM Systems BV gewijzigd kunnen worden.
- Het product met onmiddellijke ingang teruggetrokken kan worden.

DISCLAIMER

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing en gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door EPDM Systems B.V. wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van EPDM Systems B.V. (een kopie van die voorwaarden is op verzoek beschikbaar). EPDM Systems B.V. acceptatie van orders voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met die verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie die mondeling, schriftelijk of via tests is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door EPDM Systems B.V. of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk maakt op of conflicteert met een octrooi. EPDM Systems B.V. verklaart noch garandeert dat het gebruik van zijn producten of processen geen inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.