


 24	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965	
019/CPR/240614 EN 998-2 :2016 FILLER GP Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use TYPE G	
Compressive strength	Class M15
Water absorption	0,5 kg/m ² min ^{0,5}



EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklare, droge voegmortel, vochtwerend samengesteld, bestaande uit gereinigd en gezeefd zand, cement en aangepaste toeslagstoffen. FILLER GP wordt gebruikt voor het voegen van alle metselwerk in baksteen, natuursteen, enz. FILLER GP bestaat in verschillende kleuren, welke eventueel onderling droog gemengd kunnen worden.

FILLER GP kan als M15 geklasseerd worden volgens EN 998-2.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±2,5 L à 3,75 L water per zak van 25 kg (± 10 à 15%)	250 g/lm (voeg 1x1 cm)	25 kg PE
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Wit, licht beige, rustiek, beige, bruinbeige, baksteenrood, grijsbruin, lichtgrijs, grijs, zilvergrijs, donkergrijs, grijszwart, roestbruin	Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aard van de materialen	+5 °C tot +30 °C

FILLER GP

GEBRUIKSAANWIJZING

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. FILLER GP wordt aangemaakt met ongeveer 10% à 15% water d.w.z. ongeveer 2,5 L tot 3,75 L water op 25 kg product. Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen! Zorg zo veel mogelijk voor identieke werkomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ondergrond, weersomstandigheden).

OPMERKINGEN

- Klaargemaakte cementmortels kunnen onafhankelijk van onze wil, kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. We raden aan om voor éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te schaffen.
- Voor het opvoegen van vensters en deuren raden we onze elastische voegkit (SILICONE SN & NA & SEAL-ALL® FACADE) aan.
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.
- Bij het invoegen van nieuw gemetste muren dienen deze minstens 1 maand oud te zijn.
- Gevels bij voorkeur dezelfde dag invoegen, om kleurverschillen te wijten aan de weersomstandigheden te vermijden. Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken.
- Een voegdiepte van minstens 1 cm aanhouden.
- Voor het invoegen van steenstrips, gelieve ons te contacteren.
- Raadpleeg Technische Voorlichting 297 van Buildwise – Opvoegen van metselwerk.

VERPAKKING

FILLER GP is leverbaar in grijze, witte, lichtgrijze, grijszwarte, beige, rustieke, zilvergrijze, licht beige, baksteenrode, grijsbruine, donkergrijze, bruinbeige en roestbruine kleur in polyethyleen zakken van 25 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN

Vraag naar onderstaande kleurenkaart.
(de kleuren worden bij benadering weergegeven)



* 11. Oranje enkel op aanvraag

