

Product naam		Productgroep	Productielocatie
Akita		B1	Nabewerking Beek
Hohenbuschklei vormt de basis. Dit mengsel is uitermate geschikt voor de productie van handvormgevelstenen. Het steenoppervlak is bedekt met een fijne bezanding. Door het smoren van de gevelsteen wordt een grijs-blauwe kleur bekomen.			
Kleur			
Lichtgrijs met lichte nuances			
Formaat			
Vormmethode		Handvorm	
WF: 209 x 99 x 50 mm		Naargelang de bakserie kunnen de kleur en gemiddelde maten licht afwijken.	
Essentiële eigenschappen - EN771-1			
 EN 771 - CPR-53104 - NOBO 0063 (ex 0620)		 EN 771 - 1855-CPR-24910	
2+		2+	
Maattolerantie		T2	
Maatspreiding		R1	
Gehalte actieve oplosbare zouten		S2	
Gemiddelde druksterkte		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Loodrecht op het mortelbedvlak
Genormaliseerde druksterkte		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Loodrecht op het mortelbedvlak
Vormstabiliteit		NPD	
Hechtsterkte metselwerk		$0,15 \text{ N/mm}^2$	Tabelwaarde vlg EN998-2, Annex C
Hechtsterkte lijmwerk		$0,30 \text{ N/mm}^2$	Tabelwaarde vlg EN998-2, Annex C
Brandreactie		A1	Klasse
Wateropneming		$\leq 12\% \text{ m/md}$	
Waterdampdoorlatendheid		50/100	
Netto volumieke massa		$1850 \text{ kg/m}^3 \text{ (D1)}$	
Bruto volumieke massa		$1700 \text{ kg/m}^3 \text{ (D1)}$	
Warmtegeleidbaarheid Lambda 50/50		$\leq 0,51 \text{ W/m.K}$	Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 50%
Vorst-dooi weerstand		F2	EN772-22
Gevaarlijke componenten		NL-BSB	Volgens Annex ZA 3
Overige kenmerken			
Initiële wateropzuiging - niet gecoat		$1,5 - 4.0 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}$ (IW3)	Volgens EN771-1:2011 - 5.3.8
Initiële wateropzuiging - gecoat		NPD	Volgens EN771-1:2011 - 5.3.8
Vorst/dooi weerstand - PTV 23-002		NPD	NBN 27-009
Warmtegeleidbaarheid Lambda 90/90		NPD	
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ui		NPD	
Warmtegeleidbaarheid Lambda Ue		NPD	
			
Opslag & Verwerking		Verzagen	
- Plaats metselbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere baksteenpaketten - Volg de Vandersanden verwerkingsvoorschriften		Verzagen met elektrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen	
* Bij geïmpregneerde bakstenen zijn enkel de zichtzijdes geïmpregneerd. Geïmpregneerde producten worden op de verpakking aangeduid d.m.v een "C" linksboven op de verpakking. Verifieer of het om geïmpregneerde of niet-geïmpregneerde gevelstenen gaat. En stem de metselmortel af op de bijhorende IW-klasse zoals op deze fiche aangegeven.			