

BITUMEN 110/30

Omschrijving

Bitumen 110/30 is een mengsel van natuurlijke koolwaterstoffen, verkregen door het doorblazen van penetratiebitumen met lucht bij $\pm 220^{\circ}\text{C}$.

Bitumen 110/30 wordt gebruikt voor het kleven van bitumineuze membranen en isolatiematerialen die bestand zijn tegen de verwerkingstemperatuur van de warme bitumen.

Verpakking

Blokken van 25 kg, verpakt in smeltbare folie.

Eigenschappen

	BITUMEN 110/30
Indringing bij 25°C (1/10 mm) (EN 1426)	25 - 35
Verwekingspunt ($^{\circ}\text{C}$) (EN 1427) R&B	105 - 115
Soortelijk gewicht bij 25°C (EN ISO 3838)	1,00 - 1,10
Vlampunt ($^{\circ}\text{C}$) (EN ISO 2592) Cleveland methode	≥ 250
Oplosbaarheid (C2C14) (%) (EN 12592)	≥ 99
Volumeverlies bij opwarming (%) (EN 13303)	$\leq 0,5$

Verbruik

$\pm 1,5 \text{ kg/m}^2$

Gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie wordt naar eer en geweten verschaft.

Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met Soprema voor meer informatie.
Enkel de meest recente versie van het document is geldig.



Marnix DERKS
Technisch Directeur