


DERBICOAT® S

De plastomeer-bitumen voorbereidingslaag

Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT S is een onderlaag, samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- ▶ DERBICOAT S is aan de bovenzijde voorzien van een versterkte glasvlieswapening.



Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	≤ -10	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20 %)	500/180	N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstand	EN 1931	MLV	40000	μ

MLV : Manufacturer Limited Value / MDV : Manufacturer Determined Value

Specifieke eigenschappen


DERBICOAT S kan zowel koudverlijmd, gevlamlast als losliggend gelegd worden.
DERBICOAT S wordt toegepast op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm.

Productinformatie


	Testmethode	Resultaat	Waarden		Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	2,5	3	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	1,10	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	12,73	m
Oppervlakte		MLV	14	14	m ²
Wapening versterkt glasvlies		MDV (± 15 %)	50	50	g/m ²
Rolgewicht		MDV (± 2)	41	50	kg
Aantal rollen/palet			25	20	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



Milieuvriendelijk



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE