

## Omschrijving

**POLYVAP SA** is een zelfklevend waterdichtingsmembraan gemaakt met **ADESO®** technologie uit speciaal zelfklevend elastomeerbitumen, geproduceerd op basis van het nieuwe samengestelde lagensysteem van Polyglass SpA, voorzien van een niet-geweven polyesterversterking gecombineerd met een aluminiumfolie. De boven- en onderzijde van het dubbelzijdig zelfklevend membraan **POLYVAP SA r/r** zijn afgewerkt met een wegtrekfolie. De bovenzijde van **POLYVAP SA s/r** is voorzien van een zandafwerking en de onderzijde van een wegtrekfolie.

## Gebruik

**POLYVAP SA** wordt gebruikt als dampscherm.

## Toepassing

**POLYVAP SA** wordt aangebracht zonder vlam na de plaatsing van een geschikte bitumineuze primer van Polyglass SpA.

## Technische eigenschappen

| TESTMETHODE | TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN           | EENHEID | NOMINALE WAARDEN |
|-------------|------------------------------------|---------|------------------|
| EN 1848-1   | DIKTE                              | mm      | 2 (± 0,2)        |
| EN 13501-5  | BRANDPRESTATIE                     | -       | Froof            |
| EN 12311-1  | TREKSTERKTE                        |         |                  |
|             | Langs                              | N/50 mm | 450 (± 20%)      |
|             | Dwars                              | N/50 mm | 250 (± 20%)      |
|             | BREUKREK                           |         |                  |
|             | Langs                              | %       | 30 (± 15%)       |
|             | Dwars                              | %       | 45 (± 15%)       |
| EN 12310-1  | SCHEURWEERSTAND                    |         |                  |
|             | Langs                              | N       | ≥100 (± 30%)     |
|             | Dwars                              | N       | ≥100 (± 30%)     |
| EN 1109     | FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR | °C      | ≤-25             |
| EN 1931     | DAMPDIFFUSIEWEESTAND               | μ       | 700.000 (± 30%)  |

## Verpakking

|                         | POLYVAP SA r/r | POLYVAP SA r/r |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Rollen per pallet (st)  | 20             | 20             |
| Afmetingen (m)          | 1 x 15         | 1 x 15         |
| Gewicht per pallet (kg) | 645            | 645            |

## Opslag

Plaats de paletten niet op elkaar en de rollen moeten altijd rechtopstaand worden opgeslagen. Het contact met solventen en organische vloeistoffen kan het product beschadigen. Vermijd het plaatsen bij extreem hoge of lage temperaturen, vermijd indrukken van schoenen met profilering, kleine of scherpe voorwerpen, etc. Voor bijkomende informatie, neem contact op met Technische Dienst van Polyglass SpA.