



WAPENINGSVLIES VOOR NADEN, CONSTRUCTIE-RANDEN EN KIMVERSTEVIGING

Kenmerkende producteigenschappen

- Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging.
- Ongevoelig voor vocht, rot niet.
- Op rol van 100 of 12 meter.

Toepassingen

Wordt gebruikt als wapeningsvlies in COAT omnibind voor naden, constructieranden en kimversteving zoals vermeld in diverse productbladen van Omnicol.

Alternatieve producten/toepassingen

- Grote oppervlakken waar alleen waterdichting vereist is kunnen met TPW omnibind behandeld worden.
- Grote vloeroppervlakken waar alleen waterdichting vereist is kunnen met COAT omnibind behandeld worden.
- Indien de draagvloer vlak is, droogbouwsysteem: BAND omnibind.

Samenstelling product

Witte (non-gevochten)vezel, 95% polyester, 5% polyethyleen, met mechanische binding.

Technische eigenschappen

- | | |
|---------------|---|
| ■ Treksterkte | : machinerichting 85 N/5 cm conform DIN 53857 |
| | : dwarsrichting 85 N/5 cm conform DIN 53857 |
| ■ Elongatie | : machinerichting 50% conform DIN 53857 |
| | : dwarsrichting 75% conform DIN 53857 |
| ■ Breedte | : 15 cm |
| ■ Lengte | : 100 m of 12 m op rol |
| ■ Dikte | : 0,65 mm conform DIN 53855 |
| ■ Gewicht | : 80 g/m ² conform DIN 53854 |

Verpakkingswijze

- Los verkrijgbaar per rollen van 100 m of 12 m.

Opslag en houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar in droge, schone opslag.

Gezondheid/veiligheid

Geen gevaaraanduiding van toepassing.



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicol.eu voor de meest recente versie van deze TDS.